

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-292226

(43)Date of publication of application : 04.11.1998

(51)Int.Cl.

D01F 8/10
A01K 91/00

(21)Application number : 09-101581

(71)Applicant : TORAY MONOFILAMENT CO LTD

(22)Date of filing : 18.04.1997

(72)Inventor : AMANO KIYOSHI

OKANO MAKOTO

(54) CONJUGATE MONOFILAMENT AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently produce a polyvinylidene fluoride-based conjugate monofilament having excellent impact strength and especially suitable for the use of fishery materials and various industrial materials.

SOLUTION: This conjugate monofilament comprises at least two layers structure of core part and sheath part in which every layers are constituted of polyvinylidene fluoride-based resins having ≤ 6.0 MFR (at 230°C, under 10 kg), and a melting point of the core part polymer is $\geq 150^\circ\text{C}$ and a melting point of the sheath part polymer is 5-30°C higher than the melting point of the core part polymer. The conjugate monofilament is produced by performing the final drawing process at a temperature T_e satisfying the formula: $(T_c - 5^\circ\text{C}) < T_e \leq (T_s + 20^\circ\text{C})$ { T_e is drawing temperature ($^\circ\text{C}$), T_c is melting point of the core part polymer ($^\circ\text{C}$), T_s is melting point of the sheath part ($^\circ\text{C}$)} in a method for subjecting at least two kinds of polyvinylidene fluoride-based resin to melt spinning and cooling and subsequently to drawing at one stage or multistage to the total draw ratio of ≥ 5.5 times, by using conjugate spinning equipment.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 01.11.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-292226

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51)Int.Cl.⁸

識別記号

F I

D 0 1 F 8/10

D 0 1 F 8/10

A

A 0 1 K 91/00

A 0 1 K 91/00

B

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平9-101581

(22)出願日 平成9年(1997)4月18日

(71)出願人 000219288

東レ・モノフィラメント株式会社

愛知県岡崎市昭和町字河原1番地

(72)発明者 天野 清

愛知県岡崎市昭和町字河原1番地 東レ・

モノフィラメント株式会社内

(72)発明者 岡野 信

愛知県岡崎市昭和町字河原1番地 東レ・

モノフィラメント株式会社内

(74)代理人 弁理士 香川 幹雄

(54)【発明の名称】 複合モノフィラメントおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 優れた衝撃強度を有し、とくに水産資材および各種産業資材用途に適したポリ弗化ビニリデン系複合モノフィラメントおよびこの複合モノフィラメントを効率的に製造する方法を提供する。

【解決手段】 本発明の複合モノフィラメントは、芯部と鞘部の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もMFR(230℃、10Kg)が6.0以下のポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリマーの融点が150℃以上であり、鞘部ポリマーの融点が芯部ポリマーの融点よりも5〜30℃高いことを特徴とする。また、上記の構成からなる本発明の複合モノフィラメントの製造方法は、複合紡糸設備を用いて、少なくとも2種類のポリ弗化ビニリデン系樹脂を熔融紡糸、冷却し、引き続いて1段乃至多段で全延伸倍率が5.5倍以上に延伸する方法において、最終段階の延伸工程を下記(1)式を満たす温度T_eで行なうことを特徴とする。◎

$T_c - 5^{\circ}\text{C} < T_e \leq T_s + 20^{\circ}\text{C} \quad \cdots (1)$

ただし、T_e=延伸温度(℃)

T_c=芯部ポリマーの融点(℃)

T_s=鞘部ポリマーの融点(℃)。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 芯部と鞘部の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もMFR（230℃、10Kg）が6.0以下のポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリマーの融点が150℃以上であり、鞘部ポリマーの融点が芯部ポリマーの融点よりも5～30℃高いことを特徴とする複合モノフィラメント。

【請求項2】 鞘部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFR（230℃、10Kg）が、芯部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFRよりも小さいことを特徴とする請求項1記載の複合モノフィラメント。

【請求項3】 芯部と鞘部の重量比が95/5～40/60の範囲にあることを特徴とする請求項1または2記載の複合モノフィラメント。

【請求項4】 衝撃強度が0.9GPa以上であることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項記載の複合モノフィラメント。

【請求項5】 複合紡糸設備を用いて、少なくとも2種類のポリ弗化ビニリデン系樹脂を熔融紡糸、冷却し、引き続いて1段乃至多段で全延伸倍率が5.5倍以上に延伸する方法において、最終段階の延伸工程を下記

(1)式を満たす温度 T_e で行なうことを特徴とする請求項1～4のいずれか1項記載の複合モノフィラメントの製造方法。◎

$$T_c - 5^{\circ}\text{C} < T_e \leq T_s + 20^{\circ}\text{C} \quad \cdots (1)$$

ただし、 T_e = 延伸温度（℃）

T_c = 芯部ポリマーの融点（℃）

T_s = 鞘部ポリマーの融点（℃）。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、優れた衝撃強度を有し、とくに水産資材用および産業資材用に適した複合モノフィラメントおよびこの複合モノフィラメントを効率的に製造する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】合成樹脂モノフィラメント、なかでもポリ弗化ビニリデン系樹脂モノフィラメントは、強靱であること、比重が大きいこと、屈折率が水に近いこと、および吸水率が低いことなどの有用な特性を備えているため、釣糸や漁網などの水産資材用途や種々の産業資材用途などに広く使用されている。

【0003】しかるに、ポリ弗化ビニリデン系樹脂モノフィラメントは、それ自体の線径が大きいために、通常の製造方法ではモノフィラメントの断面方向に繊維構造差を生じ易く、またその構造差に起因して十分な物理的性能を発現し得ないことがネックとなっていた。

【0004】かかるポリ弗化ビニリデン系樹脂モノフィラメントの構造差を改善するための従来技術としては、(A)芯と鞘の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリ

マのインヒヤレントビスコシティが1.10dl/g以上、鞘部ポリマーの見掛け粘度を芯部の見掛け粘度より小さくした複合糸（特開昭59-144614号公報）、および(B)ポリ弗化ビニリデン系ポリマーからなるモノフィラメントであって、内柔-中剛-外柔または内剛-中柔-外剛の同心円状三層構造を有するポリ弗化ビニリデン系モノフィラメント（特開平7-292519号公報）などがすでに提案されている。

【0005】すなわち、上記(A)の複合糸は、表層部位を低配向度化することによって高結節強度化を図ったものであり、また上記(B)のポリ弗化ビニリデン系モノフィラメントは、同心円状三層構造により優れた直線強度と高結節強度を図ったものであるが、いずれも断面方向の繊維構造の均一性の面では必ずしも満足すべきであるとはいいいくいものであった。

【0006】したがって、従来のポリ弗化ビニリデン系樹脂モノフィラメントは、いずれも断面方向の繊維構造の均一性の面では不十分であり、それに伴い十分な衝撃強度等の物理的な性能を備えたものではなく、その改良が望まれているのが実状であった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果、達成されたものである。

【0008】したがって、本発明の目的は、優れた衝撃強度を有し、とくに水産資材および各種産業資材用途に適したポリ弗化ビニリデン系複合モノフィラメントおよびこの複合モノフィラメントを効率的に製造する方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明の複合モノフィラメントは、芯部と鞘部の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もMFR（230℃、10Kg）が6.0以下のポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリマーの融点が150℃以上であり、鞘部ポリマーの融点が芯部ポリマーの融点よりも5～30℃高いことを特徴とする。

【0010】なお、本発明の複合モノフィラメントは、鞘部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFR（230℃、10Kg）が芯部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFRよりも小さいこと、芯部と鞘部の重量比が95/5～40/60の範囲にあること、および衝撃強度が0.9GPa以上であることのいずれか一つを満たすことが望ましく、その場合には一層優れた効果の発現を期待することができる。

【0011】また、上記の構成からなる本発明の複合モノフィラメントの製造方法は、複合紡糸設備を用いて、少なくとも2種類のポリ弗化ビニリデン系樹脂を熔融紡糸、冷却し、引き続いて1段乃至多段で全延伸倍率が5.5倍以上に延伸する方法において、最終段階の延伸

工程を下記(1)式を満たす温度 T_e で行なうことを特徴とする。

$$T_c - 5^\circ\text{C} < T_e \leq T_s + 20^\circ\text{C} \quad \dots (1)$$

ただし、 T_e = 延伸温度($^\circ\text{C}$)

T_c = 芯部ポリマーの融点($^\circ\text{C}$)

T_s = 鞘部ポリマーの融点($^\circ\text{C}$)。

【0012】

【発明の実施の形態】本発明は、ポリ弗化ビニリデン系芯鞘複合モノフィラメントにおける芯部ポリマーとして低融点ポリ弗化ビニリデン系樹脂を、また鞘部ポリマーとして高融点ポリ弗化ビニリデン系樹脂を組合せて構成し、適度な温度で延伸することを特徴とし、これによって延伸時における内外層のポリマーの流動性を適正化することができ、内外層ポリマーの配向度等の繊維構造がより均一化されるため、従来に比し衝撃強度がはるかに向上した複合モノフィラメントの実現を図ることができる。

【0013】以下に本発明について詳細に説明する。

【0014】本発明の複合モノフィラメントの芯部ポリマーと鞘部ポリマーを構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂は、いずれもMFR(230 $^\circ\text{C}$ 、10Kg)が6.0以下で、融点が150 $^\circ\text{C}$ 以上のものであり、それらの具体例としては、ポリ弗化ビニリデンホモポリマー、および弗化ビニリデンを主成分としこれと共重合可能な1種または2種以上のコモノマからなるポリ弗化ビニリデンコポリマーが挙げられる。ここでいうコモノマ成分の具体例としては、テトラフルオロエチレン、モノクロロトリフルオロエチレン、弗化ビニル、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロイソプロポキシエチレン等が挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0015】なお、本発明で用いる上記各ポリマーには、例えば顔料、染料、耐光剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、結晶化抑制剤、および可塑剤などの各種添加剤を、目的とする性能を疎外しない範囲で、その重合工程、重合後あるいは紡糸直前に添加することができる。

【0016】芯部ポリマーと鞘部ポリマーを構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂の組合せについては、芯部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂の融点が150 $^\circ\text{C}$ 以上であり、鞘部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂の融点が芯部の融点より5~30 $^\circ\text{C}$ 高いことが満足されればとくに制限はないが、鞘部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFR(230 $^\circ\text{C}$ 、10Kg)が芯部のそれより小さいことが好ましい。

【0017】ここで、鞘部および芯部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂の融点の差が5 $^\circ\text{C}$ 未満になると、複合モノフィラメントの衝撃強度改善効果が小さくなるため好ましくない。

【0018】また、芯部および鞘部を構成するポリ弗化ビニリデン系樹脂のMFR(230 $^\circ\text{C}$ 、10Kg)がそれぞれ6.0を上回る場合、および芯部を構成するポリ

弗化ビニリデン系樹脂の融点が150 $^\circ\text{C}$ を下回る場合には、引張強度等の物理的特性が不十分となるため好ましくない。

【0019】本発明の複合モノフィラメントにおいて、芯部と鞘部の複合比率は、芯部と鞘部の重量比が95/5~40/60、特に90/10~50/50の範囲が好ましく、これらの範囲を外れる場合には衝撃強度の改善効果が小さくなるため好ましくない。

【0020】本発明の複合モノフィラメントにおけるモノフィラメントおよび芯部の形状については、必ずしも円形断面である必要はないが、口金ノズル製作上の簡便さから円形断面に設定することが工業上最も有利である。また、複合モノフィラメントの芯鞘構造は製造上の簡便さから通常は二層芯鞘構造であるが、三層以上の多層芯鞘構造を除外するものではない。

【0021】本発明の複合モノフィラメントは、以下に説明する方法により効率的に製造することができる。

【0022】まず、上記複合モノフィラメントを溶融紡糸するに際しては、芯鞘複合用紡糸機を用いる通常条件を採用することができ、ポリマー温度200~300 $^\circ\text{C}$ 、押出圧力10~500Kg/cm²、口金孔径0.1~5mm、紡糸速度0.3~100m/分などの条件を適宜選択することができる。

【0023】各々の押出機から紡出され、ダイ内で芯鞘複合化されたモノフィラメントは、短い気体ゾーンを通過した後、冷却浴中で冷却されるが、ここで冷却媒体としてはポリマーに不活性な液体、通常は水やポリエチレングリコール等が用いられる。また、冷却温度は失透を防ぐため、通常は20 $^\circ\text{C}$ 前後が好ましい。

【0024】冷却固化された複合モノフィラメントは、引き続き1段目の延伸工程に送られるが、延伸および熱固定の雰囲気(浴)としては、ポリエチレングリコール、グリセリンおよびシリコンオイルなどの加熱した熱媒体浴、乾熱気体浴、および加圧蒸気浴等が用いられる。

【0025】次いで、全延伸倍率が5.5倍以上となるように1段乃至多段延伸を行うが、ここで少なくとも最終段階の延伸工程を下記(1)式を満たす温度 T_e で行なうことが必須条件である。

$$T_c - 5^\circ\text{C} < T_e \leq T_s + 20^\circ\text{C} \quad \dots (1)$$

但し、 T_e = 延伸温度($^\circ\text{C}$)

T_c = 芯部ポリマーの融点($^\circ\text{C}$)

T_s = 鞘部ポリマーの融点($^\circ\text{C}$)。

【0026】ここで、全延伸倍率が5.5倍未満又は少なくとも最終段階延伸工程の延伸温度が($T_c - 10^\circ\text{C}$)未満の温度では、得られる複合モノフィラメントの引張強度等の物理的な性能が十分に達成できず、また、最終段階延伸工程の延伸温度が($T_s + 20^\circ\text{C}$)を越える温度では、延伸時にモノフィラメントの融断を引き起こすことになるため好ましくない。

【0027】1段乃至多段延伸後には、必要に応じて延

伸歪みを除去することなどを目的として、適度な定長、弛緩熱処理を行うこともできる。

【0028】このようにして得られる本発明の複合モノフィラメントは、衝撃強度が0.9GPa以上という優れた物理的な性能を発揮することから、釣糸、漁網等の水産資材および各種産業資材用途にきわめて有用である。

【0029】

【実施例】以下に、本発明を実施例に基づいてさらに説明するが、実施例におけるモノフィラメントの評価は以下の方法に準じて行った。

【0030】(1) 衝撃強度：島津製振子型衝撃試験機により、引張衝撃強力(Kg)を測定し、単位重量当りの引張衝撃強力として引張衝撃強度(GPa)を求めた。引張衝撃強力(Kg)の測定は50Kg・cm用振子錠および10Kgのロードセルを用いて試長300mmで行い、ピシグラフのチャート上に現れたピークの高さを読み取ることによって測定値を求めた。(測定回数は5回とし、その平均値で表した。)

(2) 融点：JIS-K7121記載のDSC法に準じて測定した。

【0031】(3) MFR(230℃、10Kg)：ノズル2.095φ×8.0Lを使用して、温度230℃、荷重10.0Kgの条件下でメルトインデクサーによりメルトフローレート(g/10分)を測定した。

【0032】【実施例1】弗化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンのコポリマー(融点：165℃、MFR(230℃、10Kg)：3.2…ポリマーA1)を芯成分(60重量部)とし、ポリ弗化ビニリデンホモポリマー(融点：176℃、MFR(230℃、10Kg)：2.3…ポリマーB1)を鞘成分(40重量部)として、エクストルーダー型複合紡糸機で270℃で熔融し、孔径1.5mmの口金を通して紡糸し、さらに20℃のポリエチレングリコール浴中で冷却した。

【0033】次に、この未延伸糸を165℃のポリエチレングリコール延伸浴中で6.5倍に1段延伸し、モノフィラメントを得た。

【0034】引続いて、155℃の乾熱浴中に処理倍率0.95倍で通過させ熱処理を施すことにより、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0035】【実施例2】実施例1と同様にポリマーA1を芯成分(60重量部)とし、ポリマーB1を鞘成分(40重量部)として、熔融紡糸、冷却して未延伸糸を得た。

【0036】次に、この未延伸糸を160℃のポリエチレングリコール1段目延伸浴中で4.5倍(E1)に延伸し、引続いて165℃の2段目ポリエチレングリコール浴中で1.6倍(E2)に延伸することにより、全延伸倍率(E1×E2)が7.2倍のモノフィラメントを

得た。

【0037】引続いて、155℃の乾熱浴中に処理倍率0.92倍で通過させ熱処理を施すことにより、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0038】【実施例3】弗化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンのコポリマー(融点：158℃、MFR(230℃、10Kg)：2.9…ポリマーA2)を芯成分(60重量部)とし、ポリ弗化ビニリデンホモポリマー(融点：174℃、MFR(230℃、10Kg)：2.5…ポリマーB2)を鞘成分(40重量部)として、エクストルーダー型複合紡糸機で265℃で熔融し、孔径1.5mmの口金を通して紡糸し、さらに20℃のポリエチレングリコール浴中で冷却した。

【0039】次に、この未延伸糸を160℃のポリエチレングリコール1段目延伸浴中で4.5倍(E1)に延伸し、引続いて165℃の2段目ポリエチレングリコール浴中で1.67倍(E2)に延伸することにより、全延伸倍率(E1×E2)が7.5倍のモノフィラメントを得た。

【0040】引続いて、155℃の乾熱浴中に処理倍率0.90倍で通過させ熱処理を施すことにより、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0041】【実施例4】実施例3で使用したポリマーA2を芯成分(80重量部)とし、弗化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンのコポリマー(融点：165℃、MFR(230℃、10Kg)：2.0…ポリマーA3)を鞘成分(20重量部)として、エクストルーダー型複合紡糸機で260℃で熔融し、孔径2.0mmの口金を通して紡糸し、さらに20℃のポリエチレングリコール浴中で冷却した。

【0042】次に、この未延伸糸を150℃のポリエチレングリコール1段目延伸浴中で4.5倍(E1)に延伸し、引続いて160℃の2段目ポリエチレングリコール浴中で1.69倍(E2)に延伸することにより、全延伸倍率(E1×E2)が7.6倍のモノフィラメントを得た。

【0043】引続いて、150℃の乾熱浴中に処理倍率0.92倍で通過させ熱処理を施すことにより、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0044】【比較例1】実施例1で用いたポリマーA1単独とし、表1に記載された製糸条件を採用して、直径0.20mmのモノフィラメントを得た。

【0045】【比較例2】実施例3で用いたポリマーA2単独とし、表1に記載された製糸条件を採用して、直径0.20mmのモノフィラメントを得た。

【0046】【比較例3】実施例1で用いたポリマーB1単独とし、表1に記載された製糸条件を採用して、直

径0.20mmのモノフィラメントを得た。

【0047】【比較例4】実施例3で用いたポリマーB 2単独とし、表1に記載された製糸条件を採用して、直径0.20mmのモノフィラメントを得た。

【0048】【比較例5】実施例3で用いたポリマーA 2を芯成分(80重量部)とし、弗化ビニリデンとヘサフルオロプロピレンのコポリマー(融点:160℃、MFR(230℃、10Kg):2.3…ポリマーA4)を鞘成分(20重量部)とし、表1に記載された製糸条件を採用して、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0049】【比較例6】実施例2において、1段目の延伸温度を150℃、2段目の延伸温度を155℃とした以外は、実施例2と同一の製法を採用した。

【0050】【比較例7】実施例2において、2段目の延伸温度を200℃とした以外は、実施例2と同一の製法

【表1】

*法を採用した。

【0051】【比較例8】実施例2において、芯成分のポリマーA1の比率を97重量部とし、鞘成分のポリマーB1の比率を3重量部とした以外は、実施例2と同一の製法で、直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0052】【比較例9】実施例2において、芯成分のポリマーA1の比率を30重量部とし、鞘成分のポリマーB1の比率を70重量部とした以外は、実施例2と同一の製法で直径0.20mmで、表1に示した複合比率を有する複合モノフィラメントを得た。

【0053】上記実施例1～4および比較例1～9で得られた各モノフィラメントについて、モノフィラメントとしての特性を評価した結果を表1に併せて示す。

【0054】

【表1】

	芯成分			鞘成分			製糸条件					モノフィラメントの特性
	ポリマー	融点 (℃)	比率 (%)	ポリマー	融点 (℃)	比率 (%)	一段目延伸		二段目延伸		全延伸倍率	衝撃強度 (GPa)
							温度 (℃)	倍率 (倍)	温度 (℃)	倍率 (倍)	(倍)	
実施例1	ポリA1	165	60	ポリB1	176	40	165	6.5	—	—	6.5	0.97
実施例2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	160	4.5	165	1.6	7.2	0.98
実施例3	ポリA2	158	60	ポリB2	174	40	160	4.5	165	1.67	7.5	0.96
実施例4	ポリA2	158	80	ポリA3	165	20	150	4.5	160	1.69	7.6	0.95
比較例1	ポリA1	165	100	—	—	—	155	4.5	162	1.6	7.2	0.83
比較例2	ポリA2	158	100	—	—	—	150	4.5	155	1.64	7.4	0.79
比較例3	ポリB1	176	100	—	—	—	165	4.5	172	1.42	6.4	0.86
比較例4	ポリB2	174	100	—	—	—	165	4.5	170	1.42	6.4	0.86
比較例5	ポリA2	158	80	ポリA4	160	20	150	4.5	155	1.64	7.4	0.82
比較例6	ポリA1	165	60	ポリB1	176	40	150	4.5	155	1.6	7.2	0.88
比較例7	〃	〃	〃	〃	〃	〃	160	4.5	200	1.6	7.2	融断
比較例8	ポリA1	165	97	ポリB1	176	3	160	4.5	165	1.6	7.2	0.88
比較例9	ポリA1	165	30	ポリB1	176	70	160	4.5	165	1.6	7.2	0.89

表1の結果から明らかなように、芯部と鞘部の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もMFR(230℃、10Kg)が6.0以下のポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリマーの融点が150℃以上であり、鞘部ポリマーの融点が芯部ポリマーの融点よりも5～30℃高いことを特徴とする本発明のモノフィラメント(実施例1～4)は、いずれも衝撃強度が0.9GPa以上という優れた物理的な性能を有する。

【0055】一方、各種ポリ弗化ビニリデン系樹脂単独のモノフィラメント(比較例1～4)および芯部と鞘部の融点差が小さい複合モノフィラメント(比較例5)は、本発明の複合モノフィラメントに比較して衝撃強度が劣るものであった。

【0056】また、芯成分/鞘成分の重量比が95/5～40/60の範囲から外れた複合モノフィラメント

(比較例8、9)、および最終段階延伸工程の延伸温度が、上記(1)式の範囲を外れた製糸条件を採用した複合モノフィラメント(比較例6、7)は、延伸中に融断したり、本発明が目的とする効果を十分に満たすものではなかった。

【0057】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の複合モノフィラメントは、従来にない高い衝撃強度を有することから、釣糸、漁網等の水産資材および各種産業資材用途にきわめて有用である。

【0058】また、本発明の複合モノフィラメントの製

造方法によれば、上記の特性を有する複合モノフィラメ

ントを効率的に製造することができる。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第5区分
【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公開番号】特開平10-292226
【公開日】平成10年11月4日(1998.11.4)
【出願番号】特願平9-101581
【国際特許分類第7版】

D 0 1 F 8/10

A 0 1 K 91/00

【F I】

D 0 1 F 8/10 A

A 0 1 K 91/00 B

【手続補正書】
【提出日】平成16年4月14日(2004.4.14)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 1
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 2
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正3】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 3
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 5 3】

上記実施例1～4および比較例1～7で得られた各モノフィラメントについて、モノフィラメントとしての特性を評価した結果を表1に併せて示す。

【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 4
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 5 4】
【表1】

表 1

	芯 成 分			鞘 成 分			製 糸 条 件						モ/フィラメントの特性
	ポリマー	融点 (℃)	比率 (重量部)	ポリマー	融点 (℃)	比率 (重量部)	一段目延伸		二段目延伸		全延伸倍率	衝撃強度 (GPa)	
							温度 (℃)	倍率 (倍)	温度 (℃)	倍率 (倍)			
実施例 1	ポリマー-A1	165	60	ポリマー-B1	176	40	165	6.5	—	—	6.5	0.97	
実施例 2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	160	4.5	165	1.6	7.2	0.98	
実施例 3	ポリマー-A2	158	60	ポリマー-B2	174	40	160	4.5	165	1.67	7.5	0.96	
実施例 4	ポリマー-A2	158	80	ポリマー-A3	165	20	150	4.5	160	1.69	7.6	0.95	
比較例 1	ポリマー-A1	165	100	—	—	—	155	4.5	162	1.6	7.2	0.83	
比較例 2	ポリマー-A2	158	100	—	—	—	150	4.5	155	1.64	7.4	0.79	
比較例 3	ポリマー-B1	176	100	—	—	—	165	4.5	172	1.42	6.4	0.86	
比較例 4	ポリマー-B2	174	100	—	—	—	165	4.5	170	1.42	6.4	0.86	
比較例 5	ポリマー-A2	158	80	ポリマー-A4	160	20	150	4.5	155	1.64	7.4	0.82	
比較例 6	ポリマー-A1	165	60	ポリマー-B1	176	40	150	4.5	155	1.6	7.2	0.88	
比較例 7	〃	〃	〃	〃	〃	〃	160	4.5	200	1.6	7.2	“融断”	

表1の結果から明らかなように、芯部と鞘部の少なくとも2層構造からなり、いずれの層もMFR（230℃、10Kg）が6.0以下のポリ弗化ビニリデン系樹脂から構成され、芯部ポリマーの融点が150℃以上であり、鞘部ポリマーの融点が芯部ポリマーの融点よりも5～30℃高いことを特徴とする本発明のモノフィラメント（実施例1～4）は、いずれも衝撃強度が0.9GPa以上という優れた物理的な性能を有する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0056】

最終段階延伸工程の延伸温度が、上記（1）式の範囲を外れた製糸条件を採用した複合モノフィラメント（比較例6、7）は、延伸中に融断したり、本発明が目的とする効果を十分に満たすものではなかった。